

关于 LE8706 和 LE6006 的说明:

北欧化工公司在'皮-泡-皮'结构的电缆内皮层上有三种原料可以使用,

LE8706 -- 线性低密度材料

LE6006 --- 低密度材料

LE1169 --- 高流动性的低密度材料

和 LE8706 相比, LE6006 的基础树脂在电学纯净性上更好, 对内导体的粘接性能也更好, 但是 LE6006 的流动性较小, 生产工艺相比 LE8706 要稍微困难一些, 所以客户可以根据自己的实际情况加以选择.

如果纯粹从生产的电缆性能上来选择, 我们建议使用 LE6006.

特此说明.

孙默君

博禄香港有限公司上海代表处

2007-09-29