

北欧化工发泡产品参数

产品	测试频率	测试条件	Dielectric Loss 介电损耗	Dielectric Constant 介电常数
HE1123	1MHz	IEC 60250	0.00005	2.35
	1.8GHz	internal	0.00006	2.35
HE1106	1MHz	IEC 60250	0.00006	2.34
	1.8GHz	internal	0.00010	2.34
LE1120	1MHz	IEC 60250	0.00004	2.28
	1.8GHz	internal	0.00015	2.28
	3.9GHz	internal	0.00017	2.29
HE4873	1MHz	IEC 60250	0.00020	2.33
	1.8GHz	internal	0.00026	2.33
	3.9GHz	internal	n.d.	n.d.